

Bitte Anleitung zwingend beachten!

S&M-Fassadenbekleidung

ACHTUNG

Formteile und Zubehör müssen im Stapel bzw. vor der Montage vor Witterungseinflüssen – wie Regen- und Schneewasser/Frost – sowie Verschmutzungen geschützt werden.

Schütz & Musch

Lagerung Transport • Montage



Baustoffklasse nicht brennbar (DIN 4102-A2)



Schütz & Musch GmbH, Im Olber 12
72516 Scheer/Do.

13

de_DOP_S&M Colorama und S&M Poracor_150910

CE EN 12467 4 A, AB-Nr.: NT A2-s1, d0 EN 13501-1

*AB-Nr.: Auftragsnummer der Produktion
EN 12467:2012

Faserzement-Tafeln für die Wand- und Deckenbekleidung für Innenräume und für den Außenbereich

Dicke: 8 mm, 10 mm, 12 mm
Breite: 1280 mm, 1530 mm
Mechanische Festigkeit: Klasse 4, Kategorie A
Brandverhalten: A2-s1, d0
Freisetzung von Gefahrstoffen: NPD, Typ NT
Mäßbewehrungen: Niveau I bei best. Niveaus II bei unbest. Niveaus
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden

DOP: www.schuetz-musch.de/.....



1060, Eternit AG, Im Breitenspiel 20
D 69126 Heidelberg

13

de_DOP_Equitone_130808

1060 CE EN 12467 4 A DD,MM,YY NT A2-s1, d0 EN 13501-1

*DD,MM,YY: Datum der Produktion
EN 12467:2012

Faserzement-Tafeln für Wand- und Deckenbekleidung für Innenräume und für den Außenbereich

Dicke: 8 mm, 10 mm, 12 mm
Breite: 1280 mm, 1530 mm
Mechanische Festigkeit: Klasse 4, Kategorie A
Brandverhalten: A2-s1, d0
Freisetzung von Gefahrstoffen: NPD, Typ NT
Mäßbewehrungen: Niveau I bei best. Niveaus II bei unbest. Niveaus
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden

DOP: www.eternit.de/...

Beachten Sie bitte bei Eternit EQUITONE Fassadenprodukten generell und zwingend die aktuellen Planungsgrundlagen Planung & Anwendung-, auch abrufbar unter www.eternit.de

Beachten Sie bitte zwingend die Schütz & Musch aktuelle Dokumentation Planung und Anwendung von Fassaden mit Faserzement auch abrufbar unter www.schuetz-musch.de

- ◆ Die Verpackungsfolie dient lediglich als Transportschutz **NICHT** als Witterungsschutz. Öffnen Sie die Verpackungsfolie nach Anlieferung umgehend, um Schwitzwasser zu verhindern.
- ◆ Schützen Sie die Stapelware vor direkter Sonneneinstrahlung und Verschmutzung mit einer Plane, sowie um Verblockung und Verklebung mit der Zwischenlage auszuschließen. **Flachliegend, trocken und witterungsgeschützt lagern**, Tragfähigkeit des Untergrundes beachten.
- ◆ Farbige Tafeln sind im Stapel mit einer Trennlage versehen, um direkten schädlichen Kontakt zu vermeiden. Tafeln im Stapel transportieren. Tafeln abheben, **nicht** abziehen oder schieben. Tafeln hochkant transportieren, **nicht** auf der Tafellecke absetzen.
- ◆ Sollten die Tafeln nach dem Abheben wieder gestapelt werden, dann **zwingend wiederum Trennlagen einlegen**.
- ◆ Die Verpackungsfolie dient lediglich als Transportschutz **NICHT** als Witterungsschutz. Öffnen Sie die Verpackungsfolie nach Anlieferung umgehend, um Schwitzwasser zu verhindern.
- ◆ Fassadenbekleidungen sollten nicht mit Klebebändern abgeklebt werden. Sollten Abklebearbeiten unbedingt notwendig sein, empfehlen wir Qualitätsabklebebänder **OHNE** Weichmacher, z.B. Sto-Maler-Abdeckband BLAU und diese unmittelbar nach den Lackier/ Putzarbeiten wieder zu entfernen. Generell dürfen Klebebänder, Befestigungsmittel, Unterlagen usw. auf farbigen Tafeln und Formteilen **KEINE** Weichmacher enthalten, da sonst die Gefahr besteht, dass es bedingt durch Weichmacherwanderung beim Abziehen des Klebbandes zu Materialausbrüchen kommen kann.
- ◆ Bauseitige Verschmutzung sowie Bohrstaub – verursacht durch erforderliche Montagebohrungen und Trennschnitte – **sofort** von den Faserzementplatten entfernen. Faserzementstaub kann sehr gut mit einem Microfasertuch (Vileda „Microsanft“) entfernt werden.
- ◆ Die **Endreinigung** der Fassade erfolgt während des Gerüstabbaus mittels Wasserschlauch und Schwamm. Falls Reinigungszusätze gewünscht sind, können handelsübliche Geschirrspülmittel verwendet werden. Bei extremen Verunreinigungen bitte bei unserer Anwendungstechnik rückfragen.
- ◆ Bei **Eternit** **EQUITONE, natura, natura PRO, pictura Fassadentafeln** die bauseitig hergestellten Schnittkanten unbedingt brechen und mit **Eternit** Luko-Kantenimprägnierung gem. Anleitung versiegeln.
- ◆ **Original Verpackungshöhen nicht überschreiten.**
- ◆ **Niemals Paletten übereinander stapeln.**

